



خمیر اپوکسی کوپ سنگ K-600

شرح کالا:

محصول K-600 خمیر کوپ سنگ بر پایه رزین اپوکسی است که به صورت دو جزیی جهت کاور کردن کوپ سنگ ارائه می شود. این محصول مانع از خرد شدن سنگ زیر اره های قله بر می شود. خمیر کوپ K-600 در هوای آزاد با توجه به شرایط محیطی خشک می شود و به دو صورت، همراه با توری مخصوص کوپ سنگ و بدون توری اعمال می شود.

این محصول در دو گرید مختلف عرضه می شود:

K-600B: خمیر کوپ سنگ با ویسکوزیته متوسط

K-600H: خمیر کوپ سنگ با ویسکوزیته بالا

مشخصات فنی:

رنگ:	کرم	زمان خشک شدن در دمای 25°C:	2 ساعت
دانسیته:	1.55 – 1.65 gr/cm ³	زمان خشک شدن در دمای 50°C:	1 ساعت
ویسکوزیته:	---	زمان کاربردی برای مصرف در دمای 25°C:	15 دقیقه
جامد حجمی:	100 %	نسبت اختلاط وزنی:	2 به 1

روش استفاده و نکات ایمنی:

برای استفاده به میزان لازم از وزن دو جز، در ظرف تمیز مخلوط شود. در طول میکس از ابزار تمیز استفاده شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود سنگی که قرار است خمیر بر روی آن اجرا شود، کاملاً خشک و تمیز باشد. از دستکش ها و عینک های ایمن در طول کار کردن استفاده شود. درب قوطی ها بعد از استفاده بسته شوند و در مدت زمان طولانی در معرض هوا قرار داده نشوند. انبارداری: محصول فوق در جای خشک، خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

The information in this data sheet is provided to the best of our knowledge. However, we have no control over either quality or condition of the substrate and other factors affecting the use and application of this product. Therefore, we cannot accept any liability whatsoever or howsoever arising from the performance of the product or for any loss or damage arising from the use of this product. We reserve the right to change the given data without notice.

Revised: FEB 2021